

Domolinea T

PITTURA AL QUARZO PER INTERNI ED ESTERNI



- > EFFETTO LISCIO E BUCCIATO
- > DISCRETA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- > OTTIMA POTERE RIEMPITIVO E MASCHERANTE
- > MODERATA TRASPIRABILITÀ



DESCRIZIONE: Pittura al quarzo a finitura opaca a base di farine di quarzo che la rendono vellutata al tatto e facilmente smacchiabile. Nella protezione di edifici nuovi o in ristrutturazione è ideale per pareti interne ed esterne riparate, come loggiate, verande, porticati, gallerie, sottobalconi, archi, pareti e muretti coperti. Per la sua alta viscosità e il minimo ritiro è molto riempitiva e mascherante sulle imperfezioni e cavillature dei supporti murali.

.....

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: La versatilità d'impiego, la discreta adesione e l'estrema facilità di applicazione la rendono indicata per interni ed esterni se non è richiesta una particolare resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Si presta bene alle applicazioni con pennello per finiture uniformi, lisce ed opache, come pure, con il rullo di pelo, con il quale si ottiene un effetto a buccia appena accennato, apprezzato, sia nelle pitturazioni di esterni, che di interni. Finitura Opaca.

.....

CAMPI DI APPLICAZIONE: È ideale per pareti interne ed esterne riparate, come loggiate, verande, porticati, gallerie, sottobalconi, archi, pareti e muretti coperti. Confezionato in bianco luce, si presta ad essere attintato con coloranti universali o in sistemi tinto metrici fornendo alle pareti interne un tono omogeneo..

.....

CONDIZIONI DEL SUPPORTO: La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente. Esente da efflorescenze saline o risalite d'acqua con presenza di umidità. Le vecchie pitture sfarfallate vanno rimosse completamente mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi e con presenza alcalina, pertanto è consigliato rispettare un minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane. Si consiglia su supporti nuovi e/o con residui di vecchie pittura l'applicazione di SILFIX isolante Fissativo diluito secondo istruzioni e successive applicazioni.



Miscelazione: Miscelare accuratamente prima dell'applicazione

Applicazione: A pennello, a rullo, a spruzzo in due mani intervallate da 24 ore

Diluente: Acqua potabile

Volume Diluente: Dal 10 al 15 % fino a viscosità opportuna

Consumo teorico: 3 - 5 mq/lt per mano a seconda dell'assorbimento e del tipo di applicazione

Tempo essiccazione: 8-12 ore in profondità - 2-3 ore al tatto a 20°C e 65% di umidità

VOC: al massimo 20 gr/lt

.....

COLORE: Bianco e per il " fai da te " colorate con coloranti concentrati e/o paste coloranti a tintometro

CONFEZIONI: È venduto in contenitori 14 lt. - 4 lt - 2.5 lt



[www.facebook.com/
Colorificio-Cirpa](https://www.facebook.com/Colorificio-Cirpa)

Via dei Polenghi, 25 - 00133 Roma
tel 062021943 - fax 06225215
www.cirpacolor.it - info@cirpacolor.it